


# Aquarienkies HFk 5,6 – 8,0 mm

## WERKE: HAIDA

**Aquarienkies HFk 5,6 – 8,0 mm ist ein natürlicher Rohstoff, der mittels modernster Aufbereitungstechniken zu einem hochwertigen Industriemineral wird.**

Unser Aquarienkies ist pH-neutral, mehrfach gewaschen, feuergetrocknet und für alle Aquarienarten geeignet. Aquarienkies wird gern für größere Tiere, die den Bodengrund weniger nutzen, und für Pflanzen, die für die Wurzelbildung mehr Platz benötigen, erworben. Mit dem Aquarienkies lassen sich einfacher optisch ansprechende Landschaften im Aquarium gestalten. Tägliche Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.



Korngrößenverteilung		Physikalische Kennwerte		Chemische Daten	
Siebmaschenweite in mm	Siebrückstand in %	Rohdichte	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	Angaben in M.-%	
< 3,1500	0,1	Schüttdichte	~1,54 Mg/m <sup>3</sup>	SiO <sub>2</sub>	96,1
3,150 – 5,000	1,0	Kornform	kantengerundet	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1
5,000 – 5,600	8,8	Sinterbeginn	> 1450 °C	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,6
5,600 – 6,300	18,4	pH-Wert	~ 7	CaO	0,1
6,300 – 7,100	26,4	Restfeuchte	< 0,1 %	K <sub>2</sub> O	0,8
7,100 – 8,000	34,3	Gehalt an Feinanteilen	< 0,3 %	Na <sub>2</sub> O	0,1
8,000 – 9,000	9,6	Anteil org. Bestandteile	keine	Säurelösl. Sulfate	AS <sub>0,2</sub>
9,000-10,000	1,4	Härte (Mohs)	~ 7	Chloride	< 0,02
>10,000	0,0	Glühverlust	0,31		

Mittlerer Korndurchmesser [MK]\* d50 (MK) = 6,882  
 Ungleichförmigkeitsgrad [U] d60/d10 (U) = 1,258

Prüfbericht 16/1099/LA für 5,6-8,0



**Zertifizierung:**  
 DIN EN ISO 9001:2015  
 DIN ISO 50001:2011  
 Siebsatz DIN ISO 3310 Teil 1

**Auf Wunsch sind nach vorheriger Absprache kundenspezifische Kornabstufungen lieferbar.**  
 Prüfzeugnisse auf Anfrage.

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Körnungen und Mischungen können Kundenindividuell angepasst werden. Zur Festlegung der Qualitätsvereinbarungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**WOLFF & MÜLLER Quarzsande GmbH**

Verwaltung | Am Kieswerk 2  
 04932 Röderland OT Haida

Fon: 03533 · 604 · 0  
 Fax: 03533 · 604 · 11

www.wm-quarzsande.de  
 anfragen@wm-quarzsande.de