

Sport- und Freizeitsand

WERKE: HAIDA, QUEDLINBURG

Sport- und Freizeitsand

Kornklassen in mm	Werk Haida	Werk Quedlinburg
Beachvolleyballsand 0 – 1 feuergetrocknet*		x
Beachvolleyballsand 0 – 1 haldenfeucht		x
Spielsand 0 – 1 mm		x
Spielsand 0 – 2 mm	x	
Fallschutzsand 0,02 – 2,0 mm	x	
Fallschutzsand 0,7 – 1,25 mm		x
Fallschutzkies 2/8 mm	x	
Reitplatzsand 0,1 – 0,6 mm	x	x
Golfplatzsand 0,2 – 2,0 mm		x
Kunstrasensand 0,3 – 0,8 mm*	x	
Kunstrasensand 0,3 – 1,0 mm*		x
Kunstrasensand 0,3 – 1,25 mm*	x	x

Physikalische Kennwerte

Rohdichte	2,65 Mg/m ³
Schüttdichte	~1,50 Mg/m ³
Kornform	kantengerundet
Sinterbeginn	> 1450 °C / > 1600 °C
pH-Wert	~7 / 6,8 – 7,5
Feuchte/Restfeuchte	haldenfeucht/< 0,1 %*
Schlammstoffgehalt/Gehalt an Feinanteilen	< 0,2%
Härte (nach Mohs)	~ 7

Chemische Daten

SiO ₂	~ 97,2 % / 99,7 %
Fe ₂ O ₃	~ 0,10 % / ≤ 0,10 %
Al ₂ O ₃	~ 1,73 % / < 0,10 %

Zertifizierung:

DIN EN ISO 9001:2015
 DIN ISO 50001:2018
 Beachvolleyballsand DVV 1-Zertifikat
 Spielsand DIN 18034
 Fallschutzsand und -kies
 DIN EN 1176-1, DIN EN 1177
 Kunstrasensand DIN 18035-7

Verpackungsleistungen:*

PE- oder Papierventilsack 25 kg,
 Big Bag, Silo-LKW oder Kippsattelzug

Transportsicherung:*

Schrumpfhaut, Euro-Flachpalette, Einwegpalette, Big Bag

Preise:

auf Anfrage

Mindermengenzuschlag:

Bei Lieferung bis 1 t wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 100 % auf den Materialpreis hinzugerechnet.

Energiezuschlag: (gilt nur für getrocknete Quarzsande)

Maßgebend für die Höhe des Energiezuschlages für den laufenden Monat ist der Einstandspreis für Heizöl EL in der ersten Woche des Monats.

Unsere Siebanalysen werden mit der Vibrationsmaschine AS200 Control der Firma Retsch durchgeführt (100g Einwaage, Siebdauer 5 min, Amplitude 1,5 – Werk Quedlinburg und 200g Sand / 500g Kies Einwaage, Siebdauer 5 min, Amplitude 1,5 – Werk Haida).

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unter www.wm-quarzsande.de einsehen bzw. runterladen.



DIN EN ISO 9001:2015
 REG.-NR.: NO-107/95-038-1



Auf Wunsch sind nach vorheriger Absprache kundenspezifische Kornabstufungen lieferbar. Prüfzeugnisse auf Anfrage.