


Kunstrasensand HQs 0,3 – 1,25 mm

WERKE: HAIDA

Kunstrasensand HQs 0,3-1,25 mm ist ein natürlicher Rohstoff, der mittels modernster Aufbereitungstechniken zu einem hoch-wertigen Industriemineral wird.

Unsere Quarzsande zeigen hohe Reinheit, hohe Sintertemperatur und hohen SiO₂ - Gehalt. Der gewonnene Quarzsand wird gewaschen, entschlämmt und ist frei von Verunreinigungen und Organika. Die Trocknung erfolgt mittels Heißluft bis zu einer Restfeuchte unter 0,1%. Sehr präzise Klassier-technologien gestatten aus den getrennten Kornfraktionen zielgenau die kundenspezifischen Quarzsande herzustellen. Tägliche Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.



Korngrößenverteilung		Physikalische Kennwerte		Chemische Daten	
Siebmaschenweite in mm	Siebrückstand in %	Rohdichte	2,65 Mg/m ³	Angaben in M.-%	
< 0125	0	Schüttdichte	~1,51 Mg/m ³	SiO ₂	97,13
0,125-0,180	0	Kornform	kantengerundet	Fe ₂ O ₃	0,13
0,180-0,250	0	Sinterbeginn	> 1450 °C	Al ₂ O ₃	1,49
0,250-0,355	0,1	pH-Wert**	~ 7	CaO	0,06
0,355-0,500	2,6	Restfeuchte	< 0,1 %	K ₂ O	0,77
0,500-0,710	13	Gehalt an Feinanteilen	< 0,3 %	Na ₂ O	0,14
0,710-1,000	33,9	Anteil org. Bestandteile	keine	Säurelösl. Sulfate	AS _{0,2}
1,000-1,250	49,7	Härte (Mohs)	~ 7	Chloride	< 0,02
1,250-1,400	0,7	Glühverlust	< 0,17 %		
> 1,400	0				

Mittlerer Korndurchmesser [MK]* d50 (MK) = 1,002
 Ungleichförmigkeitsgrad [U] d60/d10 (U) = 1,701

**nach VDG Blatt P 26
 *nach VDG Blatt P 27



Auf Wunsch sind nach vorheriger Absprache kundenspezifische Kornabstufungen lieferbar.
 Prüfzeugnisse auf Anfrage.

Zertifizierung:

DIN EN ISO 9001:2015
 DIN ISO 50001:2018
 Siebsatz DIN ISO 3310 Teil 1
 Geprüft nach: DIN 18035-7:2019-12

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Körnungen und Mischungen können Kundenindividuell angepasst werden. Zur Festlegung der Qualitätsvereinbarungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

WOLFF & MÜLLER Quarzsande GmbH

Verwaltung | Am Kieswerk 2
 04932 Röderland OT Haida

Fon: 03533 · 604 · 0
 Fax: 03533 · 604 · 11

www.wm-quarzsande.de
 anfragen@wm-quarzsande.de

Stand Oktober 2020